

Třída	Hodnota	Jednotky
Maximum service temperature	1,000 1,832	°C °F
Objemová hustota, za sucha	225 14	kg/m ³ lbs/ft ³
Pevnost v tlaku, za studena (DS/EN ISO 8895_2006)	2.8 406	MPa lbs/in ²
Pevnost v ohybu (EN 993-6:1995)	1.4 203	MPa lbs/in ²
Celková pórovitost (EN 1094-4:1995)	91	%
Propustnost pro plyny (EN 993-4:1995)	0.7	nPm
Měrné teplo	0.84 0.20	kJ/(kg×K) BTU/(lb×°F)
Koeficient reverzibilní teplotní expanze (BS 1902: část 5.3:1990) při 20–750°C (68–1382°F)	5.5 3.1	×10 ⁻⁶ K ⁻¹ ×10 ⁻⁶ °F ⁻¹
Pevnost v tahu (EN 1607)	610 88.47	kPa lbs/in ²
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek (EN 1604) při 23 °C – 90%RH – 48 hodin	0.0	%

Chemická analýza, obvyklá		
Oxid křemičitý	SiO ₂	47 %
Oxid hlinitý	Fe ₂ O ₃	0.1 %
Oxid železitý	Al ₂ O ₃	0.2 %
Oxid hořečnatý	MgO	0.4 %
Oxid vápenatý	CaO	42 %
Oxid sodný	Na ₂ O	0.1 %
Oxid draselný	K ₂ O	0.1 %
Ztráta žíháním při 1025°C (1,877°F)	LOI	9 %

Zkoušky nehořlavosti (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Třída A1
Číslo harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží	6806.90.00
Barva	ŠEDÁ

Uváděné hodnoty jsou zprůměrovány na základě výsledků standardních testů a mohou vykazovat drobné odchylky.

Data obsažená v tomto katalogovém listu jsou uváděna v dobré víře jako technická podpora a mohou být změněna bez předchozího upozornění. Mohou obsahovat tiskové a kontextové chyby.

Revize číslo: 14-03-2018